

<b>Informe Nº: 063835</b>	Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2016
	Fecha de finalización: 10 de febrero de 2017
	Fecha de emisión: 16 de febrero de 2017
Página 1 de 2	
Cliente:	INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA EL DES E INV, S.A.
Persona de contacto:	Patricia Silva
Dirección:	Pol. Ind. Poliviso. C/ Herreros, 84
Población:	41520 EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)

Aplicación: 2 capas 195 g/m<sup>2</sup>: 1 mano diluida 15% con agua y 2ª mano diluida al 10%.  
3 horas de secado entre capas.

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	PROBETA	$w$ kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )
Biosphere Premium 1	UNE-EN 1062-3:2008	Determinación de la permeabilidad al agua líquida	1	0,0113
			2	0,0105
			3	0,0121
			Media	0,0113
			Desviación estándar	$8,07 \cdot 10^{-4}$

Naturaleza del sustrato: Arcilla cocida

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	PROBETA	$w$ kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )
Biosphere Premium 2	UNE-EN 1062-3:2008	Determinación de la permeabilidad al agua líquida	1	0,0121
			2	$9,6818 \cdot 10^{-3}$
			3	$9,6818 \cdot 10^{-3}$
			Media	0,0105
			Desviación estándar	$1,40 \cdot 10^{-3}$

Naturaleza del sustrato: Arcilla cocida